

セルフネン木ぬり壁

- 不燃木材(国産スギ材)使用/国土交通大臣「不燃材料」認定 NM-3138 -

確かな不燃性能

万が一の火災でも燃え広がらず 有害なガスや煙が出ません

温かい木のぬくもり

天然木の風合いや香りを楽しめ、 やわらかな雰囲気の空間づくりに

防カビ・調温・保温・消臭効果 室内を快適に保つ 防カビ性・調湿性

保温性・消臭性に優れています





エコロジーな素材

"不燃木粉"と"でんぷんのり"の シンプルな構成です。木工時に廃棄 される木粉をリサイクルし、資源の 有効活用とCO2削減に貢献します

シックハウスは無縁

有害な化学物質は使用していな いため、施工直後でも嫌な臭い はしません。健康被害はなく 安全・安心な環境が実現します

DIYにも使える施工性

施工が手軽なため、ご自宅のリノ ベーションにもおすすめ。コテ跡 や塗りムラも独特の風合いを生み 傷や汚れも上塗りで補修できます

● 基本標準色



WA-00 ^{かれくさいろ} 枯草色



WB-04 ホワイトグレー



WB-05 アイボリー

● 受注生産色



WA-23 おかなえいろ 苦苗色



WA-15 親鹿



WA-52 利休鼠











WB-02 ホワイトグリーン

WB-01ホワイトブルー WB-06 ホワイトイエロー

シックハウス規制 対象外建材 国土交通省 告示対象外の商品

シックハウス対策に係る規制対象外の商品です。 規制対象の化学物質であるユリア樹脂、メラミン樹 脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、または ホルムアルデヒド系防腐剤を一切使用していません。 使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様にお使い いただけます。

- ・施工環境や下地の状態、施工業者などにより、仕上がりの 色調はカタログ掲載の色と異なる場合がございます。
- ・天然素材のため、ロットにより色の違いがございます。 お使いになる量、色は施工する面積単位(坪数)で一度に まとめてご発注ください。


木ぬり壁で 安全安心・快適な空間を

施工上の注意点

- ●天然素材のため、ロットにより色の違いがございます。お使いになる量は一度にご発注ください。
- ●本製品は内装材です。
- ●水のかかりやすい場所や湿気の多い場所(洗面所や台所、トイレのシンク周り)での使用は避けてください。はく離の原因になります。
- ●水分の吸収しない場所(ガラス面や塩ビ系クロス等)での施工は避けてください。
- ●釘などで錆の恐れがある場合には錆止めを施してください。
- ●下地処理後は十分乾燥させてください。
- ●アク、シミの発生しそうな下地には、アク、シミ止めプラスターを全面中塗りしてください。
- ●アルカリ下地の場合はシミが発生することがあります。

適応下地


不燃材料(金属板を除く)・プラスターボード ケイカル板・ラスボード 等



- ●日光や紫外線により変色することがあります。
- ●混練した材料の長期間保存は避けてください。また、使用道 具は早めに水洗いしてください。
- ◆本品は乾燥に時間がかかるため、現場での通気性をよくしてください。
- ●施工中キズが発生した場合は早急に補修してください。色ムラの原因になります。
- ●天然木粉(国産杉)を使用しているため、木の香りがします。 香りに敏感な方はご注意ください。
- ●誤って口や目等に入れることがないようご注意ください。 飲み込んだり、目に入ったりした場合は、水でよく洗い直ちに 医師の診断を受けてください。

消臭率

備長炭や竹炭より優れた消臭性



安全性および品質・性能表示

主成分(重量 %)			
不燃木粉	90%		
でんぶん系接着剤	10%		

試験項目	成績	判断基準
空気環境汚染性(ホルムアルデヒド)	不検出	JIS A 5905 試験方法による
防カビ性	効果確認	JIS Z 2911試験方法による
発熱性試験	不燃材料	ISO 5660-1:2002準拠

販売単位・価格

約2坪用/缶

カラー	品番	容量	定価
枯草色(かれくさいろ)	WA-00	2坪用 (標準色)	12,800円
ホワイトグレー	WB-04		
アイボリー	WB-05		
若苗色(わかなえいろ)	WA-23	2坪用(受注色)	13,200円
萱草色(かんぞういろ)	WA-18		
麹塵(きくじん)	WA-15		
利休鼠(りきゅうねずみ)	WA-52		
朱色(しゅいろ)	WA-25		
ホワイトブルー	WB-01		
ホワイトグリーン	WB-02		
ホワイトピーチ	WB-03		
ホワイトイエロー	WB-06		

■販売

株式会社 アサノ不燃 www.funen.jp

〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル5階 TEL 03-6666-0315 E-mail asano-info@funen.jp

■製造

株式会社セルフネン

〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪5-114 TEL 0776-67-1135

