

セルフネン 木ぬり壁

— 不燃木材(国産スギ材)使用/国土交通大臣「不燃材料」認定 NM-3138 —

確かな不燃性能

万が一の火災でも燃え広がらず
有害なガスや煙が出ません

温かい木のぬくもり

天然木の風合いや香りを楽しみ、
やわらかな雰囲気的空間づくりに

防カビ・調湿・保温・消臭効果

室内を快適に保つ 防カビ性・調湿性
保温性・消臭性に優れています



エコロジーな素材

“不燃木粉”と“でんぷんのり”の
シンプルな構成です。木工時に廃棄
される木粉をリサイクルし、資源の
有効活用とCO2削減に貢献します


シックハウスは無縁

有害な化学物質は使用していない
ため、施工直後でも嫌な臭い
はしません。健康被害はなく
安全・安心な環境が実現します

DIYにも使える施工性

施工が手軽なため、ご自宅のリノ
ベーションにもおすすめ。コテ跡
や塗りムラも独特の風合いを生み
傷や汚れも上塗りでも補修できます


● 基本標準色



WA-00 枯草色



WB-04 ホワイトグレー



WB-05 アイボリー

● 受注生産色



WA-23 若苗色



WA-15 麹塵



WA-52 利休鼠



WA-18 萱草色




WA-25 朱色




WB-01 ホワイトブルー



WB-02 ホワイトグリーン



WB-03 ホワイトピーチ



WB-06 ホワイトイエロー

シックハウス規制 対象外建材 国土交通省 告示対象外の商品

シックハウス対策に係る規制対象外の商品です。
規制対象の化学物質であるユリア樹脂、メラミン樹
脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、または
ホルムアルデヒド系防腐剤を一切使用していません。
使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様にお使い
いただけます。

- ・ 施工環境や下地の状態、施工業者などにより、仕上がりの色調はカタログ掲載の色と異なる場合がございます。
- ・ 天然素材のため、ロットにより色の違いがございます。お使いになる量、色は施工する面積単位(坪数)で一度にまとめてご注文ください。

木ぬり壁で 安全安心・快適な空間を


施工上の注意点

- 天然素材のため、ロットにより色の違いがございます。お使いになる量は一度にご確認ください。
- 本製品は内装材です。
- 水のかかりやすい場所や湿気の多い場所(洗面所や台所、トイレのシンク周り)での使用は避けてください。はく離の原因になります。
- 水分の吸収しない場所(ガラス面や塩ビ系クロス等)での施工は避けてください。
- 釘などで錆の恐れがある場合には錆止めを施してください。
- 下地処理後は十分乾燥させてください。
- アク、シミの発生しそうな下地には、アク、シミ止めプラスターを全面中塗りしてください。
- アルカリ下地の場合はシミが発生することがあります。
- 日光や紫外線により変色することがあります。
- 混練した材料の長期間保存は避けてください。また、使用道具は早めに水洗いしてください。
- 本品は乾燥に時間がかかるため、現場での通気性をよくしてください。
- 施工中キズが発生した場合は早急に補修してください。色ムラの原因になります。
- 天然木粉(国産杉)を使用しているため、木の香りがします。香りに敏感な方はご注意ください。
- 誤って口や目等に入れることがないようにご注意ください。飲み込んだり、目に入った場合は、水でよく洗い直ちに医師の診断を受けてください。

適応下地


不燃材料(金属板を除く)・プラスターボード
ケイカル板・ラスボード 等

- 壁面の美しさを保つために下地処理をお勧めします。



消臭率

備長炭や竹炭より優れた消臭性



安全性および品質・性能表示

主成分 (重量%)		試験項目	成績	判断基準
不燃木粉	90%	空気環境汚染性 (ホルムアルデヒド)	不検出	JIS A 5905 試験方法による
でんぶん系接着剤	10%	防カビ性	効果確認	JIS Z 2911試験方法による
		発熱性試験	不燃材料	ISO 5660-1:2002準拠

販売単位・価格

約2坪用/缶

カラー	品番	容量	定価
枯草色 (かれくさいろ)	WA-00	2坪用 (標準色)	12,800円
ホワイトグレー	WB-04		
アイボリー	WB-05		
若苗色 (わかなえいろ)	WA-23	2坪用 (受注色)	13,200円
萱草色 (かんぞういろ)	WA-18		
麴塵 (きくじん)	WA-15		
利休鼠 (りきゅうねずみ)	WA-52		
朱色 (しゅいろ)	WA-25		
ホワイトブルー	WB-01		
ホワイトグリーン	WB-02		
ホワイトピーチ	WB-03		
ホワイトイエロー	WB-06		

■販売

株式会社 アサノ不燃 www.funen.jp
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル5階
TEL 03-6666-0315 E-mail asano-info@funen.jp

■製造

株式会社セルフネン
〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪5-114
TEL 0776-67-1135

▼アサノ不燃HP

